POLIDISP®

Emulsiones Acuosas de Polímeros

Resiquímica

Pinturas y Barnices
Polidisp

Aplicaciones

	Fachadas	Interiores Mate	Satinadas	Ecológicas	Texturadas y Revoques	Recubrimientos Elásticos	Esmaltes y Lasures	Imprimaciones	Anticorrosivos	Intumescentes
7215	X	X	X		O					
7218	X	X	X		O					
7252	X	X	X		O					
DM 21	X	O	O		X					
DM 23	X	X	X		O					X
7580	O	X	X		O					
9315	O	O	O		X					
7637								X		
7670								X		
9770								X		
7620		X								
7685	O	X	O							
7648	O	X	O		X	O				
7788				X						
7744	X	X						O		
7757	X	X	X				O	X		
7776	X	X	X				O	X		
7778	X	X	X				X	X		
9657	O	O	O	X			X			
7600						X				
7602						X				
7663						X				
7730						X				
7735						X				
9951									X	
9957	O	O	O	X			X			

X - Aplicación principal
O - Aplicación posible

Adhesivos y Otros
Polidisp

Aplicaciones

	Madera	Papel, Embalaje	Termosoldables	Adhesivos Cerámicos	Adhesivos Sensibles a la Presión (PSA)	Textil	Marroquineria	Recubrimiento Quesos	Latex Multiuso	Ponte de Unión	Marcado Carreteras	ETICS	Selante	Espessante
1080	X	X												
2004	X	X												
2026		X												
DLR	X	X												
D 50		X					O							
DV			X			X								
2731					X									
4050		O				X								
5648													X	
6320								X						
6360								X						
6660				X							O	O		
5731										X				
5305									X					
7648									X					
3752														X

X - Aplicación principal
O - Aplicación posible

Resiquímica
Resinas Químicas, S.A.

Polidisp
Características

		Contenido Sólido (%)	Viscosidad Brookfield (mPa.s)	pH	TMFF (ºC)
Homopolímeros de Acetato de Vinilo	1080	50	30 000 - 40 000	4	15
	2004	60	7 000 - 13 000	4	15
	2026	54	18 000 - 42 000	4	0
	4050	50	20 000 - 30 000	4	12
	D 50	50	22 000 - 32 000	4	12
	DLR*	50	9 000 - 21 000	7	3
	DV	50	20 - 130	5	15
Copolímeros de Acetato de Vinilo - VeoVa	7215	55	1 500 - 3 500	5	15
	7218	53	1 000 - 4 000	5	16
	7252	51	20 - 160	6	16
	DM 21	50	9 000 - 15 000	4	10
	DM 23	50	2 500 - 5 000	4	15
Copolímeros de Acetato de Vinilo - Dibutilmaleato	5305*	53	1 600 - 6 000	4	0
	6320	45	20 000 - 29 000	5	2
	6360	58	9 000 - 14 000	5	2
	9315*	53	1 600 - 4 000	4	0
Otros Copolímeros de Acetato de Vinilo	7580	55	2 000 - 4 000	5	12
Copolímeros Acrílicos	2731	59	200 - 1 000	8	0
	3752	25	10 - 25	4	---
	5731	59	50 - 500	8	0
	7730	55	1 000 - 2 000	8	0
	7735	64	500 - 1 500	8	0
	7744	50	200 - 800	8	19
	7757	50	200 - 800	8	8
	7776	46	80 - 280	8	13
	7778	46	30 - 230	8	13
	7788	50	200 - 800	8	0
	9770	30	20 - 100	8	2
Copolímeros Estireno - Acrílicos	5648	50	6 000 - 10 000	8	19
	6660	50	50 - 300	8	10
	7600	50	4 000 - 9 000	8	0
	7602	50	6 000 - 12 000	8	3
	7620	46	100 - 500	8	13
	7637	45	30 - 300	8	46
	7648	50	6 000 - 12 000	8	19
	7663	50	3500 - 5500	8	13
	7670	34	10 - 90	8	0
	7685*	50	100 - 700	8	17
	9657	47	30 - 300	8	0
Copolímeros VeoVa-Acrílicos	9951*	50	50 - 500	8	17
	9957	48	40 - 400	8	0

* - Bajo pedido

Resiquímica – Resinas Químicas, S.A.

Rua Francisco Lyon de Castro, 28
2725-397 MEM MARTINS
PORTUGAL
Tel: +351 219 269 700
Fax: +351 219 269 780

Rua da Central, nº 790 - Lugar de Póvoas
Zona Industrial de Campo
4440-043 CAMPO - VALONGO
PORTUGAL
Tel: +351 222 076 154/5
Fax: +351 222 076 157

www.resiquimica.pt