



POLIDISP®
Emulsões Aquosas

Resiquímica 

Tintas e Vernizes

Polidisp

Aplicações

	Exteriores	Interiores Mate	Acetinadas	Ecológicas	Texturadas e Massas	Elastoméricos	Esmaltes e Velaturas	Primários	Anti Corrosivos
7215	X	X	X		O				
7218	X	X	X		O				
7252	X	X	X		O				
7580	O	X	X		O				
9315	O	O	O		X				
7637								X	
7670								X	
9770								X	
7685	O	X	O						
7648	O	X	O		X	O			
7788				X					
7744	X	X						O	
7757	X	X	X				O	X	
7776	X	X	X				O	X	
7778	X	X	X				X	X	
9657	O	O	O	X			X		
7600						X			
7602						X			
7663						X			
7730						X			
7735						X			
9951									X
9957	O	O	O	X			X		

X – Aplicação principal
O – Aplicação possível

Adesivos e Outros

Polidisp

Aplicações

	Madeira	Papel, Embalagem	Termosoldáveis	Adesivos Cerâmicos	Adesivos Sensíveis à Pressão (PSA)	Têxtil	Marroquinaria	Revestimento Queijo	Látex Multiuso	Ponte de União	Marcação de Estradas	ETICS	Selante	Espessante
1080	X	X												
2004	X	X												
2025		X												
2031	X													
2050		X					O							
DLR	X	X												
DV			X			X								
2731					X									
5648													X	
6320								X						
6360								X						
6660				X							O	O		
5731										X				
5305									X					
7648									X					
3752														X

X - Aplicação principal
O - Aplicação possível

Polidisp

Características

		Resíduo Sólido (%)	Viscosidade Brookfield (mPa.s)	pH	TMFF (°C)
Homopolímeros de Acetato de Vinilo	1080	50	30 000 - 50 000	4	15
	2004	60	2 000 - 5 000	4	15
	2025	54	20 000 - 40 000	4	0
	2031	49,5	11 000 - 17 000	3	6
	2050	50	7 000 - 15 000	5	12
	DLR*	50	9 000 - 21 000	7	3
Copolímeros de Acetato de Vinilo - VeoVa	DV	50	20 - 130	5	15
	7215	55	1 500 - 3 500	5	15
	7218	53	1 000 - 4 000	5	16
	7252	51	20 - 160	6	16
Copolímeros de Acetato de Vinilo - Dibutilmaleato	5305*	53	1 600 - 6 000	4	0
	6320	45	20 000 - 29 000	5	2
	6360	58	9 000 - 14 000	5	2
	9315*	53	1 600 - 4 000	4	0
Outros Copolímeros de Acetato de Vinilo	7580	55	2 000 - 4 000	5	12
Copolímeros Acrílicos	2731	60	200 - 1 000	8	0
	3752	25	10 - 25	4	---
	5731	59	50 - 500	8	0
	7730	55	1 000 - 2 000	8	0
	7735	64	500 - 1 500	8	0
	7744	50	200 - 800	8	19
	7757	50	200 - 800	8	8
	7776	46	80 - 280	8	13
	7778	46	30 - 230	8	13
	7788	50	200 - 800	8	0
Copolímeros Estireno - Acrílicos	9770	30	20 - 100	8	2
	5648	50	6 000 - 10 000	8	19
	6660	50	50 - 300	8	10
	7600	50	4 000 - 9 000	8	0
	7602	50	6 000 - 12 000	8	3
	7637	45	30 - 300	8	46
	7648	50	6 000 - 12 000	8	19
	7663	50	3500 - 5500	8	13
	7670	34	10 - 90	8	0
	7685*	50	100 - 700	8	17
Copolímeros VeoVa - Acrílicos	9657	47	30 - 300	8	0
	9951*	50	50 - 500	8	17
	9957	48	40 - 400	8	0

* - Condições especiais de fornecimento



Resiquímica – Resinas Químicas, S.A.

Rua Francisco Lyon de Castro, 28
2725-397 MEM MARTINS
PORTUGAL
Tel: +351 219 269 700
Fax: +351 219 269 780

Rua da Central, nº 790 - Lugar de Póvoas
Zona Industrial de Campo
4440-043 CAMPO - VALONGO
PORTUGAL
Tel: +351 222 076 154/5
Fax: +351 222 076 157

www.resiquimica.pt