



RESICRYL®

Resinas Acrílicas en Disolvente

Resiquímica 

Resicryl

Aplicaciones

	Marcación de Carreteras	Pintura de Pavimentos	Pintura de Fachadas	Pintura de Piscinas
4526	X			
4600	X	X		
4660	X	X		X
4670	X	X		
4728	O	X	X	X

X - Aplicación principal

O - Aplicación posible

Características

	Forma de Suministro	Viscosidad Gardner (St)	Índice de Acidez (mg KOH / g CS)	Índice de Color Yodo (mg I/100 cm ³)
4526	42 R	0,062 – 0,140	≤ 25 ²	≤ 10 ¹
4600	50 T	8,84 – 12,9	≤ 10	≤ 1
4660	60 TX	63,4 – 123,0	≤ 13	≤ 1
4670	50 X	22,0 – 36,2	≤ 10	≤ 1
4728	50 X	36,2 – 63,4	≤ 10	≤ 1

R – Disolvente Reactivo

¹ – Índice de Color Gardner

² – mg KOH / g Resina Tal Cual



Resiquímica – Resinas Químicas, S.A.

Rua Francisco Lyon de Castro, 28
2725-397 MEM MARTINS
PORTUGAL
Tel: +351 219 269 700
Fax: +351 219 269 780

Rua da Central, nº 790 - Lugar de Póvoas
Zona Industrial de Campo
4440-043 CAMPO - VALONGO
PORTUGAL
Tel: +351 222 076 154/5
Fax: +351 222 076 157

www.resiquimica.pt